



MD 1329 Z 2019.10.31

## REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 1329 (13) Z  
(51) Int.Cl: C23F 11/10 (2006.01)  
C23F 11/18 (2006.01)

## (12) BREVET DE INVENTIE DE SCURTĂ DURATĂ

(21) Nr. depozit: s 2018 0078 (22) Data depozit: 2018.07.25	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2019.03.31, BOPI nr. 3/2019
<p>(71) <b>Solicitant:</b> INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD</p> <p>(72) <b>Inventatori:</b> PARȘUTIN Vladimir, MD; CERNIȘEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD</p> <p>(73) <b>Titular:</b> INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI MD</p>	

### (54) Inhibitor de coroziune a oțelului în apă

#### (57) Rezumat:

1  
Invenția se referă la inhibitori de coroziune a oțelului în apă, și poate fi utilizată pentru a inhiba coroziunea în sistemele inchise ale conductelor din oțel.

Inhibitorul, conform invenției, conține extract apos din frunze și tulpini uscate de rostopască *Chelidonium majus* și acid sulfuric concentrat, în următorul conținut al componentelor, mL/L:

2  
extract apos de rostopască – 20...40,  
acid sulfuric – 0,5...2,  
totodată, extractul apos de rostopască se obține prin extragerea materiei prime în apă la o temperatură de 80...90 °C timp de 1...3 ore, luate în raport masic de 1:(10...30).

Revendicări: 1

**(54) Inhibitor of steel corrosion in water****(57) Abstract:**

1

The invention relates to inhibitors of steel corrosion in water, and can be used to inhibit corrosion in closed steel pipe systems.

The inhibitor, according to the invention, comprises an aqueous extract of dry leaves and stems of greater celandine *Chelidonium majus* and concentrated sulfuric acid, in the following content of components, ml/L:

2

water extract of greater celandine – 20...40,

sulfuric acid – 0.5...2,

at the same time, the aqueous extract of greater celandine is obtained by extracting the raw material in water at a temperature of 80...90°C for 1...3 hours, taken in a mass ratio of 1:(10...30).

Claims: 1

**(54) Ингибитор коррозии стали в воде****(57) Реферат:**

1

Изобретение относится к ингибиторам коррозии стали в воде, и может быть использовано для ингибирования коррозии в замкнутых системах стальных трубопроводов.

Ингибитор, согласно изобретению, содержит водный экстракт из сухих листьев и стеблей чистотела большого *Chelidonium majus* и концентрированную серную кислоту, в следующем содержании компонентов, мл/л:

2

водный экстракт чистотела большого – 20...40,

серная кислота – 0,5...2,

при этом, водный экстракт чистотела большого получают при экстрагировании сырья в воде при температуре 80...90 °C в течение 1...3 ч при массовом соотношении 1:(10...30).

П. формулы: 1

**Descriere:**

- Invenția se referă la inhibitori de coroziune a oțelului în apă, și poate fi utilizată pentru a inhiba coroziunea în sistemele inchise ale conductelor din oțel.
- Se cunoaște că apa naturală sau cea tehnică, care conține ioni de clorură și de sulfat este un mediu destul de agresiv în care coroziunea oțelului are loc la viteza mare. Apa de la robinet în mun. Chișinău conține, mg/L:  $\text{Ca}^{2+}$  – 42,5,  $\text{Mg}^{2+}$  – 19,5,  $\text{HCO}_3^-$  – 97,6,  $\text{SO}_4^{2-}$  – 203,7,  $\text{Cl}^-$  – 56,7, cu un conținut total de sare de 0,457 g/L, astfel viteza de coroziune a oțelului St. 3 după 8 ore de testare este foarte mare, ajungând la 21 g/m<sup>2</sup> pe zi. Cu creșterea timpului de expunere, viteza de coroziune se micșorează (de exemplu, la 4 g/m<sup>2</sup> pe zi la 240 ore), datorită formării produselor de coroziune pe suprafața de corodare în formă de peliculă de oxid-hidroxid. Cu toate acestea, peretele țevii devine mai subțire și, datorită prezenței ionilor de clorură în apă, se pot forma pittinguri adânci pe suprafață, care, în unele cazuri, pot deveni penetrante, ceea ce va conduce la situații accidentale (Паршутин В. В., Шолтоян Н. С., Сидельникова С. П., Володина Г. Ф. Ингибирование бороглюконатом кальция коррозии углеродистой стали Ст. 3 в воде. Коррозия в условиях естественной аэрации и принудительной конвекции. Электронная обработка материалов, 1999, Nr. 5, p. 42-56).
- Sunt cunoscuți diferiți inhibitori de coroziune, care conțin extracte din semințele de schinduf, lupin, fructe uscate de palmier, vine sau sfeclă. Totuși, aceste extracte pot fi folosite doar pentru a inhiba coroziunea metalelor în medii acide. În apă, care este un mediu neutru, efectul lor asupra reducerii pierderilor de coroziune este nesemnificativ. În același timp, procedeul de extracție utilizat în această soluție nu permite extracția tuturor substanțelor, care reduc coroziunea [1].
- Se cunoaște, de asemenea, un inhibitor de coroziune a oțelului în lichide agresive apropiate de neutră (0,5...1,5 g în ceea ce privește substanța uscată), care este utilizat ca extract apos sau alcalin din deșeurile vegetale obținute în timpul procesării cerealelor. Totodată, extractele apoase sunt un extract din deșeurile vegetale obținute prin încălzirea materiei prime în apă într-o baie de apă timp de 1...3 ore la un raport masic de substanță solidă:lichidă de 1:(5...10), urmată de separarea soluției rezultate și concentrarea acesteia [2].
- Dezavantajul acestei soluții constă în concentrația foarte mare de inhibitor în ceea ce privește substanța uscată și necesitatea de concentrare a acesteia, ceea ce duce la o creștere a costului de inhibare.
- Se mai cunoaște un inhibitor de coroziune al aluminiului în acid sulfuric, care conține extract apos din frunze de rostopască *Chelidonium majus* într-o cantitate de 0,6...1,0 g, recalculată la masa substanței uscate pe litru de mediu agresiv [3].
- Dezavantajul acestei soluții constă în faptul că este neeconomic de obținere a extractului și este necesară o concentrație foarte mare de inhibitor pentru protejarea metalelor într-un mediu agresiv.
- Cea mai apropiată soluție de inhibitorul propus este un inhibitor de coroziune a oțelului în acidul sulfuric și clorhidric, care conține extract apos din frunze de rostopască *Chelidonium majus* într-o cantitate de 3...6 g recalculat la masa uscată pe litru de mediu agresiv. Extractul se prepară după cum urmează: la materiale prime se adaugă apă fierbinți la un raport masic de 1:100, cu menținerea ulterioră timp de o oră și separarea soluției rezultante [4].
- Dezavantajul acestei soluții constă în faptul că este, de asemenea, neeconomic de obținere a extractului și necesită o concentrație foarte mare de inhibitor pentru protejarea metalelor într-un mediu agresiv.
- Problema tehnică pe care o rezolvă invenția este de a elabora un inhibitor ecologic sigur de coroziune a oțelului în apele naturale și industriale, asigurând o protecție eficientă a metalelor împotriva coroziunii și sporind rezistența la coroziune a sistemelor închise de conducte din oțel.
- Inhibitorul de coroziune a oțelului în apă, conform inventiei, înălătură dezavantajul menționat mai sus prin aceea că conține extract apos din frunze și tulipini uscate de rostopască *Chelidonium majus* și acid sulfuric concentrat, în următorul conținut al componentelor, mL/L: extract apos de rostopască – 20...40 (sau 1,1...2,9 g, recalculat la masa uscată pe litru de mediu agresiv), acid sulfuric – 0,5...2, totodată, extrasul apos de

rostopască se obține prin extragerea materiei prime în apă la o temperatură de 80...90 °C timp de 1...3 ore, luate în raport masic de 1:(10...30).

Extractul rezultat obținut este filtrat și apoi adăugat împreună cu acidul sulfuric într-un mediu agresiv. La o temperatură de procesare mai scăzută, nu toate substanțele conținute în materia primă intră în extract, iar la o temperatură mai ridicată are loc descompunerea unei serii de substanțe, care intră în extract și acțiunea inhibitorie a lui se micșorează.

Rezultatul tehnic al invenției propuse este crearea unui inhibitor eficient, ecologic și ușor de protejat oțelului de coroziune, prin utilizarea componentei vegetale, sub forma unui extract de rostopască *Chelidonium majus*.

**10 Exemplu de realizare a invenției**

Testele la coroziune ale probelor cu dimensiunea de 50?25?3 mm au fost efectuate cu imersie completă în soluție la aceeași adâncime cu accesul aerului. Rugozitatea lor inițială a fost stabilită prin șlefuire. Pierderile de coroziune au fost înregistrate gravimetric. Efectul inhibitorului a fost cuantificat prin viteza de coroziune k, g/m<sup>2</sup> pe zi și valoarea coeficientului de inhibare  $\gamma = k_1/k$ , unde  $k_1$ , k sunt vitezele de coroziune ale metalului cu și fără utilizarea inhibitorului. Acest raport indică de câte ori viteza de coroziune se micșorează ca urmare a acțiunii inhibitorului.

Efectul concentrației de inhibitor și al timpului de testare asupra vitezei de coroziune k, g/m<sup>2</sup> pe zi și a coeficientului de inhibare  $\gamma$  sunt prezentate în tabelele 1 și 2.

Din tabelul de date 1 se vede că, cu cât este mai mare timpul de expunere al materiei prime în apă și cu cât este mai mare concentrația extractului într-un mediu agresiv, cu atât este mai mică pierderea de coroziune și cu atât mai uniform în timp evoluează coroziunea oțelului în apă. Cu toate acestea, coeficientul de inhibare  $\gamma$  nu este suficient de mare. Este interesant faptul creșterii valorii coeficientului de inhibare  $\gamma$  cu o creștere a durei de expunere a oțelului într-un mediu agresiv.

Limita superioară a concentrației extractului ar trebui să fie considerată 40 mL pe litru de mediu agresiv, deoarece o cantitate mai mare de substanță nu afectează, practic, viteza de coroziune, dar duce la costuri ridicate.

Limita inferioară a acesteia este de 20 mL pe litru de mediu agresiv, deoarece cu un conținut mai scăzut al extractului se observă o creștere a pierderilor de coroziune.

Efectul concentrației extractului apos de rostopască *Chelidonium majus*, obținut la diferite perioade de expunere, asupra procesului de coroziune a oțelului în apă

Tabelul 1

Concentrația extractului, mL/L	Timpul de extracție, h	Timpul de încercare, h	Viteza de coroziune, k, g/m <sup>2</sup> pe zi	Coeficientul de franare, $\gamma$
0 (apă curată)	-	8	21,0	-
		24	12,0	-
		48	8,8	-
		72	6,6	-
		240	4,2	-
20	1	8	9,55	2,2
		24	9,06	1,32
		48	6,98	1,26
		72	1,9	3,47
		240	0,72	5,8
20	2	8	8,4	2,5
		24	4,53	2,65
		48	3,38	2,6
		72	1,43	4,61
		240	0,7	6,0
20	3	8	7,0	3,0
		24	4,62	2,6
		48	3,67	2,4
		72	1,32	5,0
		240	0,68	6,2
30	1	8	6,75	3,11
		24	2,55	4,7

# MD 1329 Z 2019.10.31

5

		48	1,51	5,83
		72	1,43	4,63
		240	0,7	6,0
40	1	8	8,5	2,47
		24	3,35	3,58
		48	2,25	3,91
		72	1,13	5,87
		240	0,65	6,46

Efectul adaosului de  $H_2SO_4$  asupra extractului apos de rostopască *Chelidonium majus* asupra procesului de coroziune a oțelului în apă (timpul de extractie o oră)

5

Tabelul 2

Concentrația extractului, mL/L	Concentrația $H_2SO_4$ , mL/L	Timpul de incercare, h	Viteza de coroziune, k, $g/m^2$ pe zi	Coeficientul de franare, $\gamma$
20	0,5	8	5,19	4,05
		24	2,49	4,5
		48	1,8	4,7
		72	0,94	7,05
		240	0,58	7,2
30	0,5	8	2,63	8,0
		24	1,51	7,95
		48	1,1	8,0
		72	0,78	8,5
		240	0,51	8,2
40	0,5	8	2,56	8,2
		24	1,66	7,25
		48	1,17	7,5
		72	0,93	7,1
		240	0,57	7,4
20	2,0	8	3,44	6,11
		24	1,93	6,21
		48	1,28	6,9
		72	0,9	7,33
		240	0,47	8,89
30	2,0	8	2,6	8,08
		24	1,51	7,96
		48	1,12	7,87
		72	0,75	8,8
		240	0,47	8,85
40	2,0	8	2,5	8,4
		24	1,41	8,5
		48	1,02	8,6
		72	0,77	8,53
		240	0,47	9,02

Adăugarea acidului sulfuric în extract, așa cum se arată în tabelul de date 2, reduce semnificativ pierderile de coroziune și egalizează în mod substanțial procesul de coroziune la diferite durete de testare. Valoarea maximă a lui  $\gamma$  atinge 9,02 la 40 mL de extract și 2 mL de  $H_2SO_4$ .

Cantitatea de acid sulfuric, introdusă suplimentar în inhibitor, joacă un rol hotărâtor. Limita inferioară este o concentrație de 0,5 mL pe litru de mediu agresiv, deoarece, cu un conținut mai scăzut, crește viteza de coroziune.

Limita superioară a concentrației de acid ar trebui să fie considerată 2 mL pe litru în mediu agresiv, deoarece o cantitate mai mare din aceasta nu reduce viteza de coroziune. Inhibitorul propus este recomandat pentru inhibarea coroziunii în sistemele inchise ale conductelor din oțel.

**(56) Referințe bibliografice citate în descriere:**

1. Saleh R. M., Ismail A. A., Hosary A. A., Ингибирование коррозии экстрактами соединений. Экспресс-информация. Коррозия и защита от коррозии. М., 1985, №. 1, p. 22-25
2. RU 2289639 C1 2006.12.20
3. RU 2591916 C9 2018.01.12
4. RU 2650655 C2 2018.04.16

**(57) Revendicări:**

Inhibitor de coroziune a oțelului în apă, care conține extract apos din frunze și tulpini uscate de rostopască *Chelidonium majus* și acid sulfuric concentrat, în următorul conținut al componentelor, mL/L:

extract apos de rostopască – 20...40,

acid sulfuric – 0,5...2,

totodată, extractul apos de rostopască se obține prin extragerea materiei prime în apă la o temperatură de 80...90°C timp de 1...3 ore, luate în raport masic de 1:(10...30).