94-0161

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при приготовлении сухих смесей для штукатурных растворов, применяемых во внутренних помещениях промышленного и гражданского строительства.

Цель изобретения - увеличение жизнеспособности раствора.

Состав штукатурной смеси включает, мас. %: β -полугидрат сульфата кальция 34-40; растворимая метилцеллюлоза 0,4-0,5; поверхностно-активное вещество на основе алкилсульфата натрия 0,02-0,025; негашенная известь 4,0-4,6; винная кислота 0,04-0,06; тонкомолотый известняк остальное. Жизнеспособность раствора 140-160 мин, работоспособность 35-60 мин., прочность при сжатии 4,2-4,8 МПа. 2 табл.

П. формулы: 1

Табл.: 2