

Revendicări:

1. Transplant osos, caracterizat prin aceea că el este realizat din os lat în formă de placă cu grosimea de 2-7 mm cu canale perforante.
2. Transplant osos, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că el este realizat din os lat în formă de placă cu grosimea de 2-4 mm cu canale perforante verticale.
3. Transplant osos, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că el este realizat din os lat în formă de placă cu grosimea de 5-7 mm cu canale perforante verticale și orizontale.
4. Metodă de preparare a transplantului osos care include demineralizarea osului lat, caracterizată prin aceea că înainte de demineralizare se formează mai întâi osul lat în forma unei plăci și se execută în ea canale perforante.
5. Metodă de preparare a transplantului osos, conform revendicării 4, caracterizată prin aceea că osului lat i se dă forma unei plăci care corespunde formei defectului cranian.