

Revendicare:

Procedeu de preparare a materialului plastic sclerosuspendator din țesutul osos include pregătirea, fragmentarea, demineralizarea și sterilizarea, **caracterizat prin aceea că** țesutul osos pregătit se mărunțește în particule cu dimensiuni de $0,1 \times 0,2 \times 0,5$ mm, apoi se demineralizează și se sterilizează în decurs de 7 zile în soluție ce conține 1% de acid clorhidric și suplimentar 0,25% de formaldehidă, după ce materialul se spală timp de 24 de ore cu soluția Ringer, schimbând-o de 10 ori, se acoperă cu aceeași soluție în corelația de 2:1, apoi se congelează la temperatura de -20° C.