

Revendicări:

Procedeu de obținere a cărbunilor activi prin mangalizarea și activarea materialului care conține carbon, **caracterizat prin aceea că** în calitate de material care conține carbon se utilizează subprodusele vegetale agricole cu un conținut de cenușă mai mic de 10% și umiditate mai mică de 20%, mangalizarea se efectuează prin tratament termic primar la o temperatură de până la 400...600°C, se activează separat cu vapori de apă la temperatura de 800...1100°C, produsul finit se macină și se separă în fracții mai puțin de 0,25 mm, de la 0,25 până la 1 mm, de la 1 până la 2,5 mm