

Revendicare:

Procedeu de aplicare a stratului protector pe construcțiile hidrotehnice în zona nivelului variabil al apei care include aplicarea pe construcții a unui strat pe baza rășinilor epoxidice și lipirea pe suprafața lui a unui element armat, **caracterizat prin aceea că** înainte de aplicarea stratului pe baza rășinilor epoxidice suprafața construcției se usucă până la umiditatea de 5...7% și peste 3...6 ore după lipirea unui element armat se mai aplică suplimentar un strat pe baza rășinilor epoxidice, temperatura fiind de 15...30°C, cu menținerea ulterioară la temperatura de 20...40°C timp de 12...36 ore.