


**Revendicări:**

1. Oligomeri ai 4-(N-ariltioureido)stirenului cu formula generală:



pentru stabilizarea polimerilor.

2. Procedeu de obținere a compușilor menționați în revendicarea 1, care include încălzirea oligomerilor 4-aminostirenului cu disulfură de tetrametiluram în xilen, la un raport molar de 1:0,6, la temperatura de 90...100°C, timp de 2 h, adăugarea aminei aromatice cu funcțiuni stabilizatoare într-o cantitate echimolară oligomerilor și încălzirea ulterioară la 140...145°C timp de 4...6 ore.

3. Procedeu conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că** amina aromatică cu funcțiuni stabilizatoare este selectată din grupul format din anilină, 4-aminodifenilamină sau 4-aminofenil-1-naftilamină.