

98-0158

Invenția se referă la protecția anticorosivă a suprafețelor metalice cu ajutorul soluțiilor inhibitoare și poate fi folosită pentru protecția suprafețelor interioare ale cazanelor de abur în timpul staționării.

Soluția pentru conservarea suprafeței interioare a cazanelor de abur, conform invenției, conține azotit de sodiu - 1...20 g/L, urotropină - 1...20 g/L, benzotriazol - 0,5...1,0 g/L și apă - restul.

Rezultatul tehnic al invenției constă în sporirea gradului de protecție anticorosivă a oțelului, cuprului și alamei până la 100%.