

1. Lubrifiant de placare a metalelor, ce conține 8-oxichinolină și lubrifiant consistent de săpun, **caracterizat prin aceea că** conține suplimentar produsul interacțiunii caprolactamei cu hidroxidul de cupru în următorul raport al componentelor, % mas.:

8-oxichinolină	0,05...0,15
produsul interacțiunii caprolactamei cu hidroxidul de cupru	5...20
lubrifiant consistent de săpun	restul.