

Încărcătură prin sudare care conține aluminiu, ferocrom, grafit, feromolibden, caracterizată prin aceea că suplimentar conține ligatură, scorie și pulbere de fier în următorul raport al componentelor în % mas:

aluminiu	3,0...5,0
ferocrom	30,0...40,0
grafit	2,0...4,0
feromolibden	0,5...2,0
ligatură	11,7-14,5
scorie	7,0...10,0

pulbere de fier restul,

totodată ligatura conține siliciu, calciu, mangan, metale de pământ rare în următorul raport al componentelor în % mas:

siliciu	3,0...4,5
calciu	3,5...4,0
mangan	4,5...5,5
metale de pământ rare	0,2...0,5
fier	restul.