

Compoziție pentru electrozi, în special pentru sudarea în baie de zgură a oțelurilor cu structura feritică, ce conține carbon, mangan, nichel, molibden, vanadiu, ceriu și fier, caracterizată prin aceea că conține suplimentar wolfram, titan și aluminiu, în următorul raport al componentelor, % mas.:

carbon	0,01...0,04
mangan	3,50...15,00
nichel	4,00...12,00
molibden	1,00...4,00
vanadiu	0,01...1,20
ceriu	0,001...1,500
wolfram	0,01...2,50
titan	0,05...1,00
aluminiu	0,05...1,50
fier	restul.