

Procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Cr(III), caracterizat prin aceea că anioniții se tratează cu soluție de 1,0...1,5 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, timp de 1,0...1,5 ore, la temperatura de fierbere a băii marine.