

Compoziția pentru fabricarea dopurilor care conține copolimerul etilenei cu vinilacetat și agent spumant - diamida acidului azodicarbonic, caracterizat prin aceea că conține suplimentar oxid de zinc, cauciuc izoprenic sintetic, stearat de calciu, peroxid de dicumil și ceară din deșeurile de la cernutul orezului, în următorul raport al componentelor, %mas.:

copolimerul etilenei cu acetat de vinil	55...70
diamida acidului azodicarbonic	0,15...0,25
oxid de zinc	2,0...10,0
cauciuc izoprenic sintetic	7,0...20,0
stearat de calciu	2,0...5,0
peroxid de dicumil	0,2...2,0
ceară din deșeurile de la cernutul orezului	3,0...10,0