

Compoziție pentru obținerea peliculelor subțiri de dioxid de staniu cu sensibilitate înaltă la oxid de carbon, care include pentahidrat de tetraclorură de staniu  $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  și apă, caracterizat prin aceea că  $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  și apa sunt luate în următorul raport:

$\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	61,25 ... 78,75 g/l
apă	restul.