

Electrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oțelurilor care conține clorură sau azotat de sodiu, borgluconat de calciu și apă în următorul raport al componentelor, g/l:

clorură sau azotat de sodiu	50...200
borgluconat de calciu	1...50
apă	restul.