

Procedeu de obținere a microfiredor semimetalice de bismut în izolație de sticlă de molibden, care constă în întinderea microfiredor confecționat încălzit până la temperatura la care raportul coeficienților de viscozitate a microfiredor de bismut și a sticlei de molibden η_m/η_s atinge valoarea de 0,2.