

a 2006 0208

Invenția se referă la materiale de construcție și poate fi utilizată pentru prepararea amestecului uscat pentru tencuire.

Amestecul include β -sulfat de calciu semihidrat, calcar măcinat, poliacid organic și eter de celuloză, totodată în calitate de poliacid organic și eter de celuloză se folosește respectiv acid citric și metilhidroxietilceluloză în următorul raport al componentelor, % de masă:

β -sulfat de calciu semihidrat	35...40
Metilhidroxietilceluloză	0,1...0,4
acid citric	0,04...0,06
calcar fin măcinat	restul.

Amestecul poate fi păstrat în saci de polietilenă ermetizați cel puțin un an.

Termenul de valabilitate al mortarului pregătit este de 25...30 de ore, iar timpul de priză este de 180...240 min.

Rezultatul constă în reducerea volumului de muncă în procesul de preparare a amestecului pentru tencuire și în majorarea durabilității.

Revendicări: 1