

Procedeu de activare a suprafeței aliajelor dure fără wolfram pentru lipire la temperatură joasă, care include activarea electrochimică a suprafeței aliajului cu un electrolit ce conține, g/l:

NaCl 100,0...250,0

AlCl₃ 0,5...5,0,

la o densitate a curentului electric de 10...120 A/dm² și temperatura de 20...25°C.