

Termoelectrod pentru traductor termoelectric, executat din material semiconductor anizotrop în formă de fir în izolație de sticlă, firul fiind confecționat din compusul bismut-stibiu dopat cu staniu în următorul raport, % at.:

staniu 0,01...0,03

stibiu 10...15

bismut restul.