

Termoelectrod pentru convertizor termoelectric, executat din material semiconductor anizotrop în formă de fir în izolație de sticlă, firul fiind confecționat din telur dopat cu staniu în următorul raport:  
staniu - 0,1...0,3% at;  
telur - restul.