

1. Procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă, care include aplicarea unui sistem dispers compus pe baza unor componente obținute separat, și anume: monohidrogenfosfat de amoniu, alaun de aluminiu și amoniu, silicato-borat de amoniu și soluție de alcool etilic absolut, conținând uree, camfor și N-cetilpiridină, componentele fiind luate în următorul raport, %:

monohidrogenfosfat de amoniu	15...20
alaun de aluminiu și amoniu	3...5
silicato-borat de amoniu	1...2
uree	0,2
camfor	0,8
N-cetilpiridină	0,5
alcool etilic absolut	restul.
2. Procedeu conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că sistemul dispers se aplică după stabilizarea și condiționarea lui, și după curățarea suprafeței lemnului vechi prin imersiune, injectare sau sprayere.