

1. Procedeu de insectofungicizare și hidrofobizare a lemnului vechi pus în operă, care include aplicarea unui sistem dispers compus din două componente obținute separat și amestecate în raport de 1:4, unde primul component conține pentaclorfenolat de argint 0,4...0,6%, propolis sau macerat din muguri de plop 10,0...15,0% și alcool etilic absolut restul, iar al doilea component conține parafină 0,2...0,5%, colofoniu saponificat 3,0...5,0%, tanin sintetic sau natural 0,2...0,5% și petrol roșu de Câmpeni restul.
2. Procedeu, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că înainte de aplicare sistemul dispers se diluează cu petrol roșu de Câmpeni în raport de 1:2.
3. Procedeu, conform revendicării 1...2, caracterizat prin aceea că sistemul dispers se aplică diferențiat pe elementele structurale după curățarea suprafeței lemnului vechi prin imersiune sau prin injectare, sau prin pensulare, sau prin spray-ere.