

а 2009 0051

Изобретение относится к способу защиты от вредных насекомых и грибков и придания гидрофобности старинным художественным изделиям из древесины, такие как иконы, иконостасы, клиросы, филенки, панели, потолки и другие структурные элементы из натурального или многоцветного дерева, применяемые в качестве орнаментальных вставок.

Способ включает нанесение дисперсной системы состоящей из двух компонентов, отдельно приготовленных и перемешанных при соотношении 1:4, где первый компонент содержит пентахлорфенолят серебра 0,4...0,6%, прополис или настойку из почек тополя 10,0...15,0% и безводный этиловый спирт остальное, а второй компонент содержит парафин 0,2...0,5%, омыленную канифоль 3,0...5,0%, синтетический или природный танин 0,2...0,5% и красную нефть Кымпень остальное. Перед нанесением дисперсную систему разбавляют при необходимости красной нефтью Кымпень при соотношении 1:2.

П. формулы: 3