

Amestec uscat pentru tencuire care include  $\beta$ -sulfat de calciu semihidrat, calcar măcinat, poliacid organic și eter de celuloză, caracterizat prin aceea că în calitate poliacid organic și eter de celuloză se folosește respectiv acid citric și metilhidroxietilceluloză în următorul raport al componentelor, % de masă:

$\beta$ -sulfat de calciu semihidrat	35,0...40,0
metilhidroxietilceluloză	0,1...0,4
acid citric	0,04...0,06
calcar fin măcinat	restul.