

Termoelectrod pentru traductor termoelectric, executat din material semiconductor anizotrop în formă de fir în izolație de sticlă, firul fiind confecționat din bismut dopat cu staniu în următorul raport, % at.:

staniu	0,01...0,08
bismut	restul.