

Procedeu de înregistrare a informației pe purtător fototermoplastic care include expunerea, sensibilizarea și dezvoltarea termică, **caracterizat prin aceea că** expunerea se efectuează succesiv impulsiv cu holograme de înaltă putere de rezoluție a cadrului întreg la două temperaturi diferite: la o temperatură cu 20°C mai joasă decât temperatura de curgere a fototermoplasticului în 90% din timpul total de înregistrare a cadrului și la temperatura de curgere în celelalte 10% de timp.