

Strat fotosensibil pentru purtători de informație, care include soluție dură de sulfură și selenură de arseniu și un adaos fotosensibil, caracterizat prin aceea că în calitate de adaos fotosensibil se folosește bismut, în următorul raport, %:

As₂S₃ 79,2 ... 93,5;

As₂Se₃ 5,0 ... 20,0;

Bi 0,8 ... 1,5 .