

Procedeu de obținere a cărbunelui activat din semințe de struguri care include mangalizarea și activarea cu vapori de apă a semințelor de struguri, caracterizat prin aceea că se utilizează semințe de struguri degresate, mangalizarea se efectuează la temperatura de 400...500°C în decurs de 0,5...2,0 h, iar activarea se efectuează la temperatura de 850...1050°C în decurs de 1,5...3,0 h.