




MD 3661 C2 2008.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 3661 (13) C2

(51) Int.Cl.: C25D 3/20 (2006.01)
C25D 5/00 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. depozit: a 2005 0157 (22) Data depozit: 2005.06.03 (41) Data publicării cererii: 2007.08.31, BOPI nr. 8/2007	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2008.07.31, BOPI nr. 7/2008
<p>(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: FILIP Boris, MD; BOBANOVA Jana, MD (73) Titular: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD</p>	

(54) Procedeu de obținere a acoperirilor galvanice de fier

(57) Rezumat:

1

Inventia se referă la galvanostegie, în particular, la depunerea electrolitică a acoperirilor de fier.

Procedeul de obținere a acoperirilor galvanice de fier include prelucrarea electrolitului, degresarea și pregătirea anodică a suprafeței electrozilor și depunerea acoperirii pe catod. Noutatea constă în

2

aceea că electrolitul include clorura de fier (II), acid clorhidric și hidrazină, iar prelucrarea electrolitului și pregătirea anodică a suprafeței electrozilor se efectuează sub acțiunea radiației ultraviolete.

Revendicări: 1

10

MD 3661 C2 2008.07.31

3

Descriere:

Invenția se referă la galvanostegie, în particular, la depunerea electrolitică a acoperirilor de fier.

Este cunoscut procedeul de depunere galvanică a fierului, care conține clorură de fier și acid clorhidric [1].

5 Dezavantajul acestui procedeu constă în instabilitatea lui din cauza oxidării parțiale a fierului (II) în fier (III) și imposibilitatea de a obține acoperiri uniforme pe suprafața metalului.

10 Procedeul de obținere a acoperirilor galvanice de fier înlătură dezavantajele de mai sus prin aceea că include prelucrarea electrolitului, degresarea și pregătirea anodică a suprafetei electrozilor și depunerea acoperirii pe catod. Noutatea constă în aceea că electrolitul include clorura de fier (II), acid clorhidric și hidrazină, iar prelucrarea electrolitului și pregătirea anodică a suprafetei electrozilor se efectuează sub acțiunea radiației ultraviolete.

Problema invenției constă în aceea că se majorează viteza de depunere a acoperirilor de fier, sporește stabilitatea electrolitului și se îmbunătățește uniformitatea acoperirilor pe suprafața metalului.

15 Depunerea electrolitică pe probele din oțel decapat începe de la densitatea catodică de 0,01...0,03 A/m² pe parcursul a 5...7 min. Apoi se majorează densitatea curentului până la cea de lucru cu o viteza de 0,01...0,015 A/m², pH a electrolitului în procesul de depunere a acoperirii este corectat cu acid clorhidric.

20 Procesul se efectuează cu ajutorul unoranozi dizolvabili din fier ARMKO sau oțel cu conținut redus de carbon, care este îmbrăcat în huse din perclorvinilă sau din țesătură sticlată.

După depunere produsul se spală cu apă curgătoare, se neutralizează, se spală cu apă, se usucă și se conservează piesele acoperite.

25 Concentrația fierului (III) se determină prin metoda mercurometrică. Uniformitatea acoperirilor se estimează după abilitatea de dispersare a electrolitului în celula Moler. Viteza de depunere a acoperirilor de fier la acțiunea radiației ultraviolete și fără radiație s-a determinat la densități de curent egale cu 0,1 A/m².

În procedeul revendicat prelucrarea electrolitului de fier și pregătirea anodică a suprafetei catodului se efectuează cu utilizarea radiației ultraviolete.

Datele experimentale sunt prezentate în tabelele 1, 2, 3.

30 Concentrația fierului (III) în electrolitul de fierare se micșorează după tratarea cu radiație ultravioletă în prezența adaosurilor de hidrazină și fără adaosuri.

Utilizarea radiației ultraviolete în procedeul de obținere a acoperirilor de fier la stadiul de prelucrare a electrolitului sporește incetinirea procesului de oxidare a ionilor de fier bivalent în starea de trivalent și conduce la majorarea stabilității electrolitului de fierare (tabelul 1).

Tabelul 1

Acțiunea radiației ultraviolete a electrolitului de fierare și a concentrației adaosurilor de hidrazină asupra conținutului de fier (III)

Concentrația hidrazinei, g/l	Compoziția electrolitului, kg/m ³ : FeCl ₂ ·4H ₂ O – 100, HCl – 1,65, pH = 1,0					
	Concentrația Fe(III), kg/m ³					
	Timpul de lucru al băii, min					
	0	10	20	30	50	60
0	2,21	2,0	1,8	1,65	1,4	1,32
10 ⁻³	0,64	0,46	0,45	0,43	0,425	0,41
10 ⁻²	0,26	0,245	0,240	0,238	0,230	0,225
10 ⁻¹	0,20	0,19	0,185	0,182	0,179	0,175

40

MD 3661 C2 2008.07.31

4

Tabelul 2

Acțiunea radiației ultraviolete asupra stadiului de prelucrare a electrolitului de fierare și a
5 pregătirii anodice asupra vitezei de depunere a acoperirilor de fier

Nr.	Compoziția electrolitului	Viteza de depunere, mcm/oră (la densitatea curentului $i_k = 0,1 \text{ A/m}^2$)	
		Fără radiație UV	Cu radiație UV
1	FeCl ₂ ·4H ₂ O – 100, HCl – 1,65	120	380
	FeCl ₂ ·4H ₂ O – 100, HCl – 1,65, N ₂ H ₄ – 2,5	120	385
2	FeCl ₂ ·4H ₂ O – 500, HCl – 1,65	126	385
	FeCl ₂ ·4H ₂ O – 100, HCl – 1,65, N ₂ H ₄ – 2,0	125	382

Tabelul 3

10 Acțiunea radiației UV în stadiul de prelucrare a electrolitului
de fierare asupra abilității de dispersare

Lungimea de undă a radiației UV	Compoziția electrolitului, kg/m ³ : FeCl ₂ ·4H ₂ O – 100, HCl – 1,65, pH = 1,0
	Abilitatea de disipare PC, %
1. Fără acțiunea radiației UV	50...52
2. Lungimea de undă $\lambda = 380\ldots400$	60...64
3. Lungimea de undă $\lambda = 250\ldots360$	72...75

15 Efectuarea operațiunii de pregătire anodică la acțiunea radiației UV permite a majora viteza de depunere a acoperirilor de fier în prezența hidrazinei în electrolit și fără a adăuga în el în calitate de adaos de stabilizare până la 6,3 mcm/s la densități de curent de $0,01 \text{ A/m}^2$, în același timp în electrolitul deja cunoscut ea este egală cu 2 mcm/s (tabelul 2).

Concomitent are loc majorarea abilității de dispersare în macroscară până la 65% în dependență de parametrii radiației UV (tabelul 3).

20 Utilizarea radiației UV în procesul tehnologic de obținere a acoperirilor de fier din electrolitul clorat de fierare, utilizat la temperaturi de 18...25%, permite de a majora intervalul permis de densități ale curentului de $0,15\ldots0,25 \text{ A/m}^2$, la care pe catod se formează depunerile calitative netede de fier cu ieșirea după curent de 89...95%.

Micruduritatea acoperirilor, obținute la $i_k = 0,15 \text{ A/m}^2$, constituie valoarea de 4,4...5,2 GPa.

25

MD 3661 C2 2008.07.31

5

(57) Revendicări:

Procedeu de obținere a acoperirilor galvanice de fier, care include degresarea și pregătirea electrozilor, prelucrarea electrolitului cu utilizarea radiației electromagnetice, depunerea acoperirii pe catod, caracterizat prin aceea că electrolitul include clorură de fier (II), acid clorhidric și hidrazină, iar prelucrarea electrolitului și pregătirea anodică a suprafeței electrozilor se efectuează sub acțiunea radiației ultraviolete.

10

(56) Referințe bibliografice:

1. US 5173169 A1 1992.11.09

Sef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

GHIMZA Alexandru

Redactor:

UNGUREANU Mihail