

Изобретение относится к способу защиты от вредных насекомых и грибков и придания огнестойкости старинным художественным изделиям из древесины, таким как иконы, иконостасы, клиросы, филенки, панели, потолки и другим структурным элементам из натурального или многоцветного дерева, применяемым в качестве орнаментальных вставок.

Предложенный способ включает нанесение дисперсной системы, составленной на основе отдельно полученных компонентов, а именно: двузамещенного фосфата аммония, алюминиево-аммониевых квасцов, кремнекислого бората аммония и раст-вора абсолютного этилового спирта, содержащего мочевины, камфору и N-цетилпиридин, при следующем соотношении компонентов, %:

двузамещенный фосфат аммония	15...20
алюминиево-аммониевые квасцы	3...5
кремнекислый борат аммония	1...2
мочевина	0,2
камфора	0,8
N-цетилпиридин	0,5
абсолютный этиловый спирт	остальное

Дисперсная система наносится после ее стабилизации и кондиционирования и после очистки поверхности старой древесины иммерсией, впрыскиванием или распылением.

П. формулы: 2