




**MD 4184 B1 2012.11.30**

# **REPUBLICA MOLDOVA**



**(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală**

**(11) 4184 (13) B1  
(51) Int.Cl: B23H 1/00 (2006.01)  
B23H 1/06 (2006.01)  
B23H 9/00 (2006.01)**

## **(12) BREVET DE INVENTIE**

<b>Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării</b>	
<b>(21) Nr. depozit:</b> a 2011 0054 <b>(22) Data depozit:</b> 2011.05.31	<b>(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:</b> 2012.11.30, BOPI nr. 11/2012
<b>(71) Solicitanți:</b> TOPALA Pavel, MD; MAZURU Sergiu, MD; BEŞLIU Vitalie, MD; COSOVSCHI Pavel, MD	
<b>(72) Inventatori:</b> TOPALA Pavel, MD; MAZURU Sergiu, MD; BEŞLIU Vitalie, MD; COSOVSCHI Pavel, MD	
<b>(73) Titulari:</b> TOPALA Pavel, MD; MAZURU Sergiu, MD; BEŞLIU Vitalie, MD; COSOVSCHI Pavel, MD	
<b>(74) Mandatar autorizat:</b> TALPĂ Sergiu	

### **(54) Procedeu de durificare a suprafețelor metalice**

#### **(57) Rezumat:**

1 Invenția se referă la metodele de prelucrare electrofizică a materialelor, în special la tehnologiile de durificare a suprafețelor metalice prin descărcări electrice prin impulsuri de scurtă durată.

Procedeul de durificare a suprafețelor metalice constă în efectuarea descărcărilor electrice prin impulsuri între electrodul-sculă în formă de disc rotitor din grafit pirolitic și suprafața de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de descărcare a generatorului de impulsuri de curent în calitate de catod și anod, respectiv. Impulsurile de curent între

2 electrodul-sculă și piesă sunt formate din trenuri a cate o pereche de impulsuri de polaritate directă, primul dintre ele fiind cu 5 durata de 5...10 µs și cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de 0,001 J, iar cel de-al doilea – cu durata de 250 µs și 10 cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de 1,8 J. Interstițiul dintre electrodul-sculă și piesă este de 1 mm.

15 Revendicări: 1

## (54) Process for hardening of metal surfaces

### (57) Abstract:

1  
The invention relates to methods for electrophysical machining of materials, in particular to technologies for hardening of metal surfaces by pulse electrical discharges of short duration.

The process for hardening of metal surfaces consists in carrying out pulse electrical discharges between the tool electrode in the form of a rotating disk of pyrolytic graphite and the machined surface of the workpiece, connected to the discharge circuit of the current pulse generator as cathode and anode,

2  
respectively. Current pulses between the tool electrode and the workpiece are formed of a sequence of paired pulses of normal polarity, the first of which being with a duration of 5...10  $\mu$ s and the amount of energy released between the tool electrode and the workpiece 5 of 0.001 J, and the second – with a duration of 10 250  $\mu$ s and the amount of energy released between the tool electrode and the workpiece 15 of 1.8 J. The gap between the tool electrode and the workpiece is 1 mm.

Claims: 1

## (54) Способ упрочнения металлических поверхностей

### (57) Реферат:

1  
Изобретение относится к методам электрофизической обработки материалов, в частности к технологиям упрочнения металлических поверхностей импульсными электрическими разрядами малой длительности.

Способ упрочнения металлических поверхностей заключается в осуществлении импульсных электрических разрядов между электродом-инструментом в форме врашающегося диска из пирографита и обрабатываемой поверхностью детали, подключенных к разрядной цепи генератора импульсов тока в качестве катода и анода, соответственно. Импульсы тока

2  
между электродом-инструментом и деталью сформированы последовательностью парных импульсов прямой полярности, первый из которых длительностью 5...10 мкс и количеством энергии, выделенной между электродом-инструментом и деталью 0,001 5 Дж, а второй – длительностью 250 мкс и количеством энергии, выделенной между 10 электродом-инструментом и деталью 1,8 15 Дж. Промежуток между электродом-инструментом и деталью составляет 1 мм.

П. формулы: 1

## Descriere:

Invenția se referă la metodele de prelucrare electrofizică a materialelor, în special la tehnologiile de durificare a suprafețelor metalice prin descărcări electrice prin impulsuri de scurtă durată.

5 Este cunoscut procedeul de formare a depunerilor de grafit cu utilizarea electrozilor compacți prin contactarea periodică a acestora cu suprafața prelucrată a piesei [1].

Dezavantajele acestui procedeu constau în productivitatea joasă din cauza interacțiunii locale a plasmei cu suprafața prelucrată (suprafața de interacțiune a canalului de plasmă cu suprafața catodului nu depășește  $0,1\ldots0,5 \text{ mm}^2$ , în funcție de energia descărcării electrice prin impuls), distrugerea depunerii de grafit sub acțiunea 10 șocurilor mecanice provocate de electrodul-sculă, rugozitatea suprafeței prelucrate ( $R_a=3\ldots6 \mu\text{m}$ ) care, de asemenea, este funcție de energia descărcării electrice, și discontinuitatea suprafeței prelucrate, care este funcție de calificarea operatorului.

Cea mai apropiată soluție este procedeul de durificare a suprafețelor metalice prin 15 descărcări electrice prin impulsuri între electrodul-sculă și suprafața de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de descărcare al generatorului de impulsuri de curent. Descărcările electrice se întrețin pe petele electrodice „reci”. Electrodul-sculă este executat în formă de disc rotitor din grafit electrotehnic, impulsurile de curent în interstițiul dintre electrodul-sculă și piesă sunt formate din trenuri a câte două impulsuri, 20 primul dintre ele fiind de polaritate directă, cu durata de  $150\ldots200 \mu\text{s}$ , iar cel de-al doilea – de polaritate inversă, cu durata de 10 ori mai mică la aceeași cantitate de energie degajată între electrodul-sculă și piesă [2].

Dezavantajele procedeului dat constau în faptul că întreținerea descărcărilor electrice 25 pe petele electrodice „reci” nu duce la crearea condițiilor favorabile de formare a depunerii stabile de grafit cu cristalizarea lui aderentă la suprafața piesei. Depunerea de grafit, formată în acest caz, se șterge de pe suprafață la acțiuni mecanice mici și servește numai procesului de durificare a stratului superficial prin difuzia carbonului din grafit în structura metalică a piesei, iar grosimea peliculei de grafit este mai mică de  $1 \mu\text{m}$ .

Problema pe care o rezolvă invenția este majorarea durabilității pieselor metalice și 30 păstrarea geometriei piesei prelucrate, rugozitatea acesteia rămânând constantă ori micșorându-se.

Procedeul de durificare a suprafețelor metalice, conform invenției, constă în efectuarea descărcărilor electrice prin impulsuri între electrodul-sculă în formă de disc rotitor din grafit pirolitic și suprafața de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de descărcare a generatorului de impulsuri de curent în calitate de catod și anod, respectiv. Descărcările electrice se întrețin pe petele electrodice „calde”. Impulsurile de curent între electrodul-sculă și piesă sunt formate din trenuri a câte o pereche de impulsuri de polaritate directă, primul dintre ele fiind cu durata de  $5\ldots10 \mu\text{s}$  și cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de  $0,001 \text{ J}$ , iar cel de-al doilea – cu durata de  $250 \mu\text{s}$  și cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de  $1,8 \text{ J}$ . Interstițiul 40 dintre electrodul-sculă și piesă este de  $1 \text{ mm}$ .

Rezultatul invenției constă în majorarea durabilității suprafețelor metalice prin formarea pe ele a peliculelor de grafit, care posedă proprietăți refractare, micșorarea rugozității suprafeței prelucrate și păstrarea geometriei piesei prelucrate.

45 Procedeul dat permite sporirea rezistenței refractare a suprafeței pieselor și a celei de uzură prin formarea pe ele a peliculelor de grafit, precum și durificarea substratului suprafețelor metalice prin interacțiunea surselor punctiforme de impulsuri de căldură și a câmpurilor electrice, create de descărcările electrice prin impulsuri, însotite de transferul grafitului pe suprafața piesei, cristalizarea lui pe suprafață cu formarea unei depunerii de  $7\ldots17 \mu\text{m}$  și difuzia lui în aceasta, însotită de modificarea compoziției chimice cu formarea carburilor metalice în substrat și micșorarea rugozității suprafeței din contul întreținerii descărcărilor electrice prin impulsuri pe petele electrodice „calde”.

55 Experimental a fost demonstrat că grafitul erodează mult mai efectiv la polaritate directă în fază solidă, iar materialul erodat de pe suprafața catodului este transferat pe cea a anodului, cristalizându-se și formând pe aceasta o peliculă subțire, cu difuzia în substratul suprafeței prelucrate și care decurge mai puțin intensiv în cazul conectării piesei în calitate de catod. În cazul utilizării numai a impulsului de polaritate directă

## MD 4184 B1 2012.11.30

procesul de difuzie este mai puțin efectiv din motivul formării pe suprafața piesei a unui strat gros de grafit, care izolează termic suprafața prelucrată pe de o parte, iar pe de altă parte, la interacțiuni repetitive cu canalul de plasmă, acesta crește în grosime și este mai puțin supus eroziunii, deoarece are loc formarea legăturilor interatomice nemetalice, materialul de depunere fiind nemetal.

Suprafața prelucrată a piesei suportă transformări de compoziție chimică și de natură termică, astfel încălzirea unei suprafețe de ordinul  $4\ldots 12 \text{ mm}^2$  (pentru un impuls), transferul polar al grafitului, însotit de cristalizarea lui pe aceasta, provoacă formarea depunerii și efecte de difuzie a grafitului în suprafața metalică, însotite de formarea aşa-numitului strat alb, a cărui grosime este funcție de cantitatea de energie degajată în interstiu și de numărul de treceri (șocuri termice), la care este supusă suprafața prelucrată.

De asemenea, este necesar de menționat că în mod experimental a fost stabilită creșterea grosimii piesei și micșorarea rugozității suprafeței prelucrate.

Generatorul conține un bloc de impulsuri de amorsare și un bloc de impulsuri de putere, precum și un bloc de dirijare. Durata impulsurilor de putere, asigurată de blocul de dirijare, nu va depăși  $250 \mu\text{s}$ , timp suficient pentru apariția și dezvoltarea petelor electrodice „calde”, ceea ce provoacă fenomenele electroerozive și de transfer polar, totodată topirea suprafeței la adâncimi de  $0,05\ldots 0,1 \mu\text{m}$  asigură amestecarea parțială a fazelor lichide a metalului cu grafitul transferat de pe catod. Grafitul netopit servește în calitate de germene pentru cristalizarea de mai departe a acestuia și formarea depunerii din el. La acțiunea repetată a impulsurilor de curent crește grosimea depunerii și are loc difuzia grafitului în adâncul suprafeței piesei din contul acțiunii termice pe adâncimi de ordinul a  $3\ldots 7 \mu\text{m}$ .

Continuitatea deplină a stratului de depunere din grafit se asigură pentru supra-punerea petelor de interacțiune anodică cu pasul de  $0,5d_{\text{z}}$  (unde  $d_{\text{z}}$  este diametrul zonei de interacțiune termică a canalului de plasmă cu suprafața prelucrată) al avansului longitudinal și transversal.

Pentru formarea straturilor de depunere refractare și antipriză pe suprafețe metalice cu descărcări electrice prin impulsuri în regim de subexcitare este necesar de a asigura următorii parametri: interstiu de  $1 \text{ mm}$ , capacitatea bateriei de condensatoare de  $600 \mu\text{F}$ , tensiunea de încărcare a acestora de  $200 \text{ V}$ , durata impulsului de putere de  $250 \mu\text{s}$ , iar pentru impulsurile de amorsare  $C=0,1 \mu\text{F}$ , tensiunea în impuls fiind de  $10\ldots 12 \text{ kV}$ .

### *Exemplu de realizare*

În scopul majorării durabilității suprafețelor metalice prin depunerea pe acestea a peliculelor de grafit conform tehnologiei propuse se vor realiza următoarele etape:

1. Piesa de prelucrat se fixează în dispozitivul de prindere al mașinii-unelte.
  2. În dispozitivul de prindere a portsculei se fixează electrodul-sculă.
  3. Se stabilește mărimea interstiului  $S=1 \text{ mm}$ .
  4. Se stabilește viteza de avans  $V=0,5d_{\text{z}} \cdot f$ , în care  $f$  – frecvența impulsurilor.
  5. Se stabilesc duratele și cantitățile de energie degajată între electrodul-sculă și piesă ale celor două impulsuri de polaritate directă, primul dintre ele fiind de amorsare, cu durată de  $5\ldots 10 \mu\text{s}$ ,  $W_a=0,001 \text{ J}$ , iar cel de-al doilea – de putere, cu durată de  $250 \mu\text{s}$  și  $W_p=1,8 \text{ J}$ .
  6. Se conectează piesa la polul plus al generatorului de impulsuri de curent.
  7. Se conectează electrodul-sculă la polul minus al generatorului de impulsuri de curent.
  8. Se ajustează generatorul la regimul de funcționare.
  9. Se conectează instalația în regim de funcționare.
- Generatorul de impulsuri de curent conține două blocuri: blocul de amorsare și blocul de putere, mărimele de ieșire ale parametrilor tehnologici ai căror sunt reglabilе.

# MD 4184 B1 2012.11.30

5

**(56) Referințe bibliografice citate în descriere:**

1. Михайлюк А.И. Уменьшение шероховатости электроискровых покрытий при последующей обработке графитовым электродом. Электронная обработка материалов, 2003, Nr. 3, с. 21-23
2. MD 3974 C2 2009.11.30

**(57) Revendicări:**

Procedeu de durificare a suprafetelor metalice, care constă în efectuarea descărcărilor electrice prin impulsuri între electrodul-sculă în formă de disc rotitor din grafit și suprafața de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de descărcare a generatorului de impulsuri de curent în calitate de cator și anod, respectiv; impulsurile de curent între electrodul-sculă și piesă sunt formate din trenuri a cate o pereche de impulsuri, **caracterizat prin aceea că** descărcările electrice se întrețin pe petele electrodice „calde”; interstiușul dintre electrodul-sculă și piesă este de 1 mm; perechea de impulsuri include două impulsuri de polaritate directă, primul dintre ele fiind cu durată de 5...10  $\mu$ s și cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de 0,001 J, iar cel de-al doilea – cu durată de 250  $\mu$ s și cantitatea de energie degajată între electrodul-sculă și piesă de 1,8 J; electrodul-sculă este executat din grafit pirolitic.

**Şef Secţie:**

SĂU Tatiana

**Examinator:**

CERNEI Tatiana

**Redactor:**

CANȚER Svetlana