

Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral, care include cartilaj decelularizat, os subcondral și os spongios demineralizate, care poate fi de origine alo- sau xenogenă, are o formă regulată sau neregulată cu înălțimea de 4...20 mm și diametrul de 3...30 mm, totodată prin toate straturile grefei sunt perforate multiple canale longitudinale străpunse paralele cu diametrul de 50...800 μm .