

Invenția se referă la domeniul energiei solare alternative regenerabile, la purificarea fotocatalitică a apei și a aerului de poluanții organici și anorganici, utilizând un fotocatalizator hibrid pe bază de dioxid de titan nanocristalin și diatomit.

Studiile de laborator ale fotocatalizei se efectuează, de obicei, folosind un catalizator la scară nano suspendat într-un reactor. În aceste modele, catalizatorul este dispersat uniform în soluție pe măsură ce trece prin reactor. Distribuția uniformă a catalizatorului oferă o suprafață foarte mare la raportul de volum cu restricții mici de transfer de masă.

Cu toate acestea, din punct de vedere al aplicațiilor practice și al beneficiilor comerciale, nanoparticulele de  $\text{TiO}_2$  (TNP) prezintă dezavantaje, cum ar fi o tendință puternică de agregare, dificultăți de recuperare din soluție după procesare și capacitate redusă de adsorbție. Toate acestea pot duce la scăderea eficienței fotocatalitice și chiar la dispariția completă a ei și la creșterea costurilor. Pentru a depăși aceste dezavantaje, TNP sunt depuse pe un suport cu o suprafață mare și o capacitate bună de adsorbție. Din acest punct de vedere, diatomitul, datorită proprietăților sale fizico-chimice unice (permeabilitate și porozitate ridicată (35-65%), dimensiune mică a particulelor, conductivitate și densitate termică scăzută și suprafață specifică ridicată) este unul dintre cei mai potriviți pentru nanoparticulele de dioxid de titan.

Este cunoscut un procedeu de producere a compozitului  $\text{TiO}_2$ /diatomit care a fost sintetizat prin hidroliză - precipitare a tetraclorurii de titan urmată de calcinare; faza  $\text{TiO}_2$  este anatază cu o dimensiune medie a cristalitului de 13 nm [1].

Dezavantajul acestui procedeu este utilizarea reactivilor chimici –  $\text{HCl}$ ,  $\text{NH}_4\text{OH}$ , durata lungă de sinteză, aplicarea temperaturii înalte la calcinare.

Este cunoscut un procedeu de obținere a materialului compozit din diatomit și dioxid de titan prin sinteză folosind diatomit și titanat de butil [2].

Dezavantajul acestui procedeu este utilizarea reactivilor chimici –  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , titanat de butil, durata lungă a procesului, aplicarea temperaturii înalte la calcinare.

Este cunoscut un procedeu electrochimic pentru obținerea particulelor de anatază nanodimensională în timpul electrolizei unei soluții de tetraclorură de titan într-un electrolizor fără diafragmă [3].

Dezavantajul acestui procedeu pentru producerea electrochimică a particulelor nanodimensionate de dioxid de titan este că ea nu implică efectuarea sintezei într-o etapă a nanocompozitului hibrid, constând dintr-un purtător mineral și un fotocatalizator semiconductor activ - dioxid de titan cu modificare anatazică.

Este cunoscut un procedeu de obținere a dioxidului de titan hidratat nanodimensionat prin electroliza soluției de tetraclorură de titan într-un electrolizor cu o singură cameră și cu trei camere [4].

Dezavantajul acestui procedeu pentru producerea electrochimică a particulelor nanodimensionate de dioxid de titan este că acest procedeu nu permite obținerea unui produs compozit, constând dintr-un purtător - diatomit și dioxid de titan sub formă de anatază nanodimensionată.

Cea mai apropiată soluție este un procedeu de obținere a unui nanocompozit hibrid (DDT) din  $\text{TiO}_2$ , depus pe diatomit, care constă în următoarele: 2 g de diatomit purificat dispersat în 50 ml de  $\text{HCl}$  0,1 M, agitat folosind un agitator magnetic la 300 rpm timp de 30 min. O soluție de  $\text{TiCl}_4$  cu concentrația necesară pentru a obține conținutul de masă de  $\text{TiO}_2$  - 20% a fost adăugată la amestec și lăsată sub agitare timp de 30 min. Apoi, o soluție de  $\text{NH}_4\text{OH}$  a fost adăugată prin picurare la valoarea necesară a pH-ului și lăsată sub agitare timp de 60 min. Suspensia rezultată a fost lăsată peste noapte fără agitare. După aceea, amestecul a fost centrifugat și precipitatul a fost separat de centrifugat, spălat cu apă distilată până la o reacție negativă la ioni de clor și uscat timp de 12 ore la temperatura camerei, apoi la  $110^\circ\text{C}$  timp de 4 ore. Pentru dezvoltarea fazei dioxidului de titan anatazic, probele obținute au fost supuse tratamentului termic la o temperatură de  $400^\circ\text{C}$ . Ca rezultat, s-a obținut un fotocatalizator hibrid pe bază de anatază nanodimensionată, distribuită uniform pe un substrat mineral și care prezintă activitate fotocatalitică ridicată în timpul descompunerii unui colorant de referință, albastru de metilen, sub acțiunea iradierii ultraviolete [5].

Dezavantajul acestui procedeu este durata lungă de preparare a nanocompozitului și utilizarea reactivilor chimici -  $\text{HCl}$  și  $\text{NH}_4\text{OH}$ , este nepractică în ceea ce privește toxicitatea lor și necesitatea ulterioară de a spăla materialul rezultat dintr-un exces de acești reactivi. Un alt dezavantaj al acestui procedeu constă în faptul că procesul de obținere a nanocompozitului hibrid este unul complex, din mai multe etape, și necesită mult timp, reactivi inițiali și energie.

Problema tehnică pe care o rezolvă această invenție constă în diversificarea și simplificarea procedurii de sintetizare a fotocatalizatorilor de tip hibrid compuși din dioxid de titan nanocristalin în formă de anatază și diatomit ca substrat mineral, în care sintetizarea unei compoziții anatazice cristaline compuse din dioxid de titan depuse electrochimic pe un substrat de diatomit la temperatura camerei și presiune normală să se realizeze într-o singură etapă.

Procedeu, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că include agitarea timp de 30 min a suspensiei de 2 g de diatomit în soluție de  $\text{TiCl}_4$ , cu o concentrație necesară pentru a obține un conținut de masă de  $\text{TiO}_2$  de 20%, introducerea suspensiei obținute într-o cameră catodică a unui electrolizor cu două camere, dotat cu un catod de platină, un anod de grafit și o membrană schimbătoare de cationi, pomparea prin camera anodică a soluției de  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , efectuarea procesului de electroliză la o densitate a curentului de 25-100  $\text{mA}/\text{cm}^2$ ; după care, electrolizorul se deconectează, suspensia se agită timp de 60 min, precipitatul se separă de soluție, se spală până la o reacție negativă pentru ionii de clorură, se usucă în aer, apoi într-un cuptor la temperatura de  $100^\circ\text{C}$  până la o greutate constantă și se calcinează la temperatura de  $400^\circ\text{C}$  pentru obținerea fazei de anatază.

Rezultatul tehnic constă în obținerea unui procedeu simplu care permite reducerea semnificativă a timpului de sinteză a fotocatalizatorului de tip hibrid pe bază de dioxid de titan nanocristalin în formă de anatază și diatomit și excluderea reactivilor chimici toxici HCl și NH<sub>4</sub>OH.

Invenția propusă se explică prin desenele din fig. 1-2.

- fig. 1, schema electrolizorului utilizat în obținerea fotocatalizatorului;
  - fig. 2, modele de difracție cu raze X ale diatomitului (D), dioxid de titan (TiO<sub>2</sub>) de formă cristalină anatază (A) și fotocatalizatorului hibrid pe bază de TiO<sub>2</sub> nanocristalin și diatomit (NTD) cu faze de anatază (A) și cuarț (Q).
- Procedeele de obținere a fotocatalizatorului hibrid pe bază de TiO<sub>2</sub> nanocristalin și diatomit se realizează în electrolizorul 1, care conține suspensia de diatomit și soluția de TiCl<sub>4</sub> 2, a cărei temperatură este măsurată de un termometru 9, iar nivelul pH-ului este monitorizat de un pH-metru I-160M 8, care primește datele de la electrodul de sticlă 10. În electrolizorul 1 este amplasat un magnet 7, care împreună cu agitatorul magnetic 5 creează vibrațiile necesare pentru amestecarea suspensiei, în timp ce membrana schimbătoare de cationi MK-40 3 împarte volumul ocupat de suspensia de diatomit + soluție TiCl<sub>4</sub> 2 și anolit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 11, și care curge în electrolizorul 1 prin intrarea 12 și curge prin ieșirea 13, în timp ce anodul de grafit 4 este situat în partea inferioară a electrolizorului și catodul din grila de Pt 6, care se află în mijlocul electrolizorului, între care curge curent continuu.

Exemplu de realizare

Suspensia de 2 g de diatomit în soluție de TiCl<sub>4</sub> se agită timp de 30 min, apoi se transferă în camera catodică a unui electrolizor cu două camere cu o membrană schimbătoare de cationi MK-40 cu un catod de Pt, și un anod de grafit (fig. 1). Apoi, curentul electric este furnizat la electrozi de la o sursă de curent continuu cu densitatea curentului de 25-100 mA/cm<sup>2</sup> și pompat prin camera anodică a soluției de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Timpul de trecere a curentului variază în funcție de densitatea curentului aplicat în limitele necesare pentru a atinge în camera catodică pH=4,5, necesar pentru depunerea dioxidului de titan pe suprafața diatomitului. După aceea, curentul este oprit, suspensia este agitată încă 60 min. Apoi, precipitatul este separat de soluție, spălat până la o reacție negativă pentru ionii de clorură, uscat în aer, apoi într-un cuptor la temperatura de 100°C până la o greutate constantă și calcinat la temperatura de 400°C pentru obținerea fazei de anatază, care a fost identificată prin metoda de difracție cu raze X (fig. 2). Compozitul rezultat a fost depozitat într-un desicator pentru a efectua studii ulterioare ale proprietăților fizico-chimice și experimente fotocatalitice.

Proprietățile fotocatalitice au fost investigate folosind exemplul de fotodegradare a colorantului de referință - albastru de metilen (AM) dintr-o soluție apoasă sub influența radiației UV.

Astfel, s-a determinat că are loc intensificarea procesului de fotodegradare a AM, timpul de realizare a fotodegradării de 99,9% la o concentrație inițială de AM de 54 mg/l este redus de mai multe ori, de exemplu, 5 min în loc de 30 min. În plus, are loc reducerea dozei de fotocatalizator pentru descompunerea aceleiași mase de materie organică, de exemplu, 2 g/l în loc de 6 g/l.

Tabelul 1

Caracteristici comparative ale compozitului nano TiO<sub>2</sub> + diatomit obținut prin depunere chimică (DDT) și sinteză electrochimică (NTD)

Probă	S, m <sup>2</sup> /g	D, nm	a <sub>m</sub> AM, mg/g	Timp de eliminare 99% a AM, min
DDT	108,3	15,32	37,5	30
NTD	198,1	8,00	64,9	5

Un alt avantaj al procedurii dat constă în obținerea unui compozit cu proprietăți noi: suprafața specifică a fost de 198 m<sup>2</sup>/g comparativ cu 108 m<sup>2</sup>/g, dimensiunea cristalitului de anatază a fost de 8 nm (comparativ cu 15,3 nm), valoarea de adsorbție a materiei organice - colorantul de referință albastru de metilen (AM), a fost de 64,9 mg/g (37,5 mg/g).

Astfel procedeul propus ne permite să obținem un fotocatalizator de tip hibrid pe bază de dioxid de titan nanocristalin în formă de anatază printr-o metodă simplificată cu excluderea reactivilor chimici toxici HCl și NH<sub>4</sub>OH.

Avantajele procedurii propus în comparație cu soluțiile din stadiul tehnicii:

1. Producția într-o etapă a unui fotocatalizator hibrid pe bază de dioxid de titan nanocristalin în formă de anatază, distribuit pe un substrat mineral - diatomit.
2. Reducere semnificativă a timpului de sinteză: 30-60 min în loc de 20 ore.
3. Reducerea numărului de operații: înmuierea diatomitului în soluție de HCl, precipitare cu dioxid de titan, menținerea suspensiei rezultate timp de 18 ore înainte de spălare;
4. Anularea reactivilor - HCl, NH<sub>4</sub>OH.