

Material pentru încărcare prin sudare, care conține: carbon, mangan, vanadiu, molibden, azot, titan, siliciu, aluminiu, fier, caracterizat prin aceea că suplimentar conține bronz cu beriliu și nichel în următorul raport al componentelor, % mas:

carbon	3,0...8,0;
mangan	5,0...8,0;
vanadiu	1,0...3,0;
molibden	0,3...2,0;
azot	0,2...0,5;
titan	0,5...1,0;
siliciu	0,1...2,0;
aluminiu	2,0...5,0;
nichel	0,5...3,5;
bronz cu beriliu	1,5...5,5;
fier	restul.