

Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf și polimer organic obținut prin omogenizarea componentelor, caracterizat prin aceea că compozitul este obținut prin amestecarea soluțiilor de As_2Se_3 sau As_2S_3 în monoetanolamină cu soluția hidro-alcoolică de alcool polivinilic și eliminarea solvenților, raportul componentelor fiind, % de masă:

semiconductor calcogenic	17,0...83,0
liant organic	restul.